

Pb-C技术 Lead Carbon technology	AGM技术 AGM separator	多元稀土合金 Multi-element patent rare earth alloy	PSoC技术 PSoC technology	60%放电循环 60%DOD ≥3600cycles
--	----------------------------------	--	-------------------------------------	---



应用领域 Product Applications

通信 COMMUNICATION	风能 WIND ENERGY
数据中心 Data Center	太阳能 SOLAR ENERGY
不间断电源 UPS	工业 INDUSTRIAL
电力 ELECTRIC POWER	

产品特性 Product Specifications

额定电压 Nominal Voltage	额定容量 Rated Capacity (10hr)	内阻 Internal Resistance	短路电流 Short Circuit Current	推荐使用温度范围 Operating Temp. Range
12V	130Ah@25°C (77°F, 1.80V/cell)	5.0mΩ@25°C(77°F)	1560A(5s)	放电 Discharge : -15~50°C (5~122°F) 充电 Charge : 0~40°C (32~104°F) 储存 Storage : -15~40°C (5~104°F) 最佳 Optimum : 25±3°C (77±5°F)

物理特性 Physical Specifications

材料 Material	端子 Terminal Type	尺寸 Dimensions				重量 Weight
		长 Length	宽 Width	高 Height	总高 TH	
ABS UL94-HB (阻燃 ABS UL94-V0)	I7	520±2mm (20.47 inch.)	239±2mm (9.41 inch.)	220±2mm (8.66 inch.)	225±2mm (8.86 inch.)	69.0kg 152.1(lbs)


恒流放电参数 Constant Current Discharge(A)@25°C(77°F)

终止电压/时间 F.V / Time	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	72h	100h	120h
1.85V/cell	1223	101.4	81.7	67.9	41.4	31.0	25.38	21.8	19.2	15.43	12.8	6.84	2.11	1.63	1.37
1.80V/cell	1358	108.7	85.8	71.0	43.3	32.4	26.2	22.4	19.6	15.82	13.0	6.92	2.13	1.64	1.39
1.75V/cell	1465	115.0	90.3	74.4	45.0	33.6	27.0	23.0	20.1	16.11	13.2	7.01	2.16	1.67	1.40
1.70V/cell	1566	120.7	93.6	76.8	46.8	34.7	27.8	23.5	20.6	16.4	13.4	7.08	2.18	1.68	1.43
1.67V/cell	1648	126.8	97.5	79.5	48.4	35.5	28.5	24.1	21.0	16.7	13.7	7.16	2.21	1.70	1.46
1.60V/cell	1707	131.0	100.2	81.4	49.3	36.1	29.2	24.7	21.4	16.9	13.8	7.25	2.23	1.72	1.48

恒功率放电参数 Constant Power Discharge(W/cell)@25°C(77°F)


终止电压/时间 F.V / Time	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h	72h	100h	120h
1.85V/cell	2341	196.3	159.6	133.2	81.9	61.5	50.6	43.5	38.4	31.0	25.8	14.0	4.31	3.33	2.81
1.80V/cell	2574	208.4	166.4	138.6	85.1	64.1	52.1	44.6	39.2	31.7	26.1	14.1	4.35	3.36	2.83
1.75V/cell	2745	218.7	174.0	144.4	88.1	66.2	53.3	45.5	40.0	32.2	26.5	14.3	4.40	3.40	2.87
1.70V/cell	2911	227.6	179.2	148.3	91.3	68.1	54.7	46.4	40.8	32.7	27.0	14.4	4.44	3.43	2.93
1.67V/cell	3032	237.5	185.9	153.0	94.0	69.4	56.0	47.4	41.5	33.2	27.4	14.6	4.49	3.47	2.97
1.60V/cell	3108	243.4	189.4	155.5	95.1	70.2	57.0	48.4	42.1	33.6	27.7	14.7	4.53	3.50	3.00

外形尺寸 Battery Dimensions(mm)




电性能 Electrical Characteristics


不同倍率放电特性 Discharge Characteristics(25°C/77°F)




充电特性曲线 Charging Characteristics




电池容量曲线 Capacity vs Temperature




自放电曲线 Self-discharge vs Time



循环次数与放电深度 Cycle Life vs DOD



充电时间与放电深度 Charging Time vs DOD



充电电流 Charge Current

限流: $\leq 0.4C_{10A}$
Limited current: $\leq 0.4C_{10A}$

快速充电 Fast Charge

恒压 Constant voltage: 13.8~14.4V@25°C(77°F)
温度补偿系数 Temp. Coefficient: -30mV/°C

浮充充电 Float Charge

恒压 Constant voltage: 13.2~13.8V@25°C(77°F)
温度补偿系数 Temp. Coefficient: -20mV/°C